

RootBarrier® RollRib®

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	100% recycled HDPE 100% HDPE recycled 100% HDPE recycelt	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Dichtheid Density Dichte	0,95 - 0,97 g/cm ³	ISO 1183
Dikte Thickness Dicke	1,5 mm	
E-modulus E-modulus E-modul	900 - 1200 Mpa	ISO 527-2
Treksterkte bij rek Tensile strength at elongation Zugfestigkeit bei Dehnung	> 20 Mpa	ISO 527-2
Vloei grens Tensile strength at yield Streckspannung	> 20 Mpa	ISO 527-2
Rek bij breuk Elongation at break Reissdehnung	> 400 %	ISO 527-2
Rockwell hardheid Rockwell hardness Rockwell Oberflächenhärte	60-65	DIN 53505

- De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.
- The data are average values and indicative.
- Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ.