

Amphibarrier™ 500

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	Polyester gelamineerd met PE Polyester laminated with PE Polyester laminiert mit PE	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Gewicht Weight Gewicht	500 g/m²	DIN EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa Thickness at 2 kPa Dicke bei 2 kPa	1,22 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand Puncture resistance Stempeldurchdrückkraft	3437 N	DIN EN-ISO 12236
Trekweerstand lengte Tensile Strength MD Höchstzugkraft Länge	27,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte Tensile Strength CMD Höchstzugkraft Breite	22,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk lengte Tensile Strain at max. load MD Höchstzugkraftdehnung Länge	33,5%	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk breedte Tensile Strain at max. load CMD Höchstzugkraftdehnung Breite	38,5%	DIN EN-ISO 10319

- De waarden komen overeen met nominale waarden, gebaseerd op testrapport nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e Kiwa GmbH (TBU), Greven, Duitsland.
- The values correspond to nominal values based on test report No. 1.1/25524/0042.0.1-2017e Kiwa GmbH (TBU), Greven, Germany.
- Die Werte entsprechen Nennwerten, basierend auf dem Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e Kiwa GmbH (TBU), Greven, Deutschland.