

RootBarrier™ Gietrand/ Tree Watering Reservoir/ Gießrand

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	100% HDPE regeneraat 100% HDPE regeneraat 100% HDPE Regenerat	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Gewicht Weight Gewicht	1967 g/m ²	DIN EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa Thickness at 2 kPa Dicke bei 2 kPa	2,05 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand Puncture resistance Stempeldurchdrückkraft	4172 N	DIN EN-ISO 12236
Trekweerstand lengte Tensile strength MD Höchstzugkraft Länge	37,9 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte Tensile strength CMD Höchstzugkraft Breite	38,5 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk lengte Tensile strain at max. load MD Höchstzugkraftdehnung Länge	18,5 %	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk breedte Tensile strain at max. load CMD Höchstzugkraftdehnung Breite	17,7 %	DIN EN-ISO 10319
Kleur Colour Farbe	Zwart Black Schwarz	

- De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief, gebaseerd op testrapport Nr. 1.1/25524/1321.0.1-2013 van Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (tBU), Greven, Duitsland.
- The data are average values and indicative, based on the test report Nr. 1.1/25524/1321.0.1-2013 from Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (TBU), Greven, Germany.
- Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ, basiert auf Prüfbericht Nr. 1.1/25524/1321.0.1-2013 durch Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (TBU), Greven, Deutschland.