

RootBarrier™ 360

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	100% polypropyleen (Gebaseerd op DuPont™ Xavan®) 100% polypropylene (Based on DuPont™ Xavan®) 100% Polypropylene (Hergestellt aus DuPont™ Xavan®)	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Gewicht Weight Gewicht	360 g/m ²	DIN EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa Thickness at 2 kPa Dicke bei 2 kPa	0,69 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand Puncture resistance Stempeldurchdrückkraft	3606 N	DIN EN-ISO 12236
Trekweerstand lengte Tensile Strength MD Höchstzugkraft Länge	24,9 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte Tensile Strength CMD Höchstzugkraft Breite	25,2 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk lengte Tensile Strain at max. load MD Höchstzugkraftdehnung Länge	61,4 %	DIN EN-ISO 10319
Rek bij breuk breedte Tensile Strain at max. load CMD Höchstzugkraftdehnung Breite	54,4 %	DIN EN-ISO 10319

- De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief, gebaseerd op testrapport Nr. 1.1/25524/0309.0.1-2015 van Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (tBU), Greven, Duitsland.
- The data are average values and indicative, based on the test report Nr. 1.1/25524/0309.0.1-2015 from Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (TBU), Greven, Germany.
- Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ, basiert auf Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0309.0.1-2015 durch Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (TBU), Greven, Deutschland.