KING GROUP
NONWOVEN PRODUCTS

Amphibarrier™ 350

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling **Composition** **Zusammensetzung**	Polyester gelamineerd met PE Polyester laminated with PE Polyester beschichtet mit PE

Kwaliteitskenmerken **Quality characteristic** **Qualitätsmerkmal**	**Technische data** **Technical data** **Technische Daten**	**Testmethode** **Test method** **Prüfmethode**
Gewicht **Weight** **Gewicht**	350 g/m²	DIN EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa **Thickness at 2 kPa** **Dicke bei 2 kPa**	0,61 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand **Puncture resistance** **Stempeldurchdrückkraft**	3437 N	DIN EN-ISO 12236
Trekweerstand lengte **Tensile Strength MD** **Höchstzugkraft Länge**	27,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte **Tensile Strength CMD** **Höchstzugkraft Breite**	22,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319

- De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief, gebaseerd op testrapport Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e van Kiwa GmbH (TBU), Greven, Duitsland.
- The data are average values and indicative, based on the test report Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e from Kiwa GmbH (TBU), Greven, Germany.
- Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ, basiert auf Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e durch Kiwa GmbH (TBU), Greven, Deutschland.