

RootBarrier™ DV200

Technische data/ Technical data/ Technische Daten

Samenstelling Composition Zusammensetzung	Polyester gelamineerd met PE Polyester laminated with PE Polyester beschichtet mit PE	
Kwaliteitskenmerken Quality characteristic Qualitätsmerkmal	Technische data Technical data Technische Daten	Testmethode Test method Prüfmethode
Gewicht Weight Gewicht	200 g/m ²	DIN EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa Thickness at 2 kPa Dicke bei 2 kPa	0,61 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand Puncture resistance Stempeldurchdrückkraft	3437 N	DIN EN-ISO 12236
Trekweerstand lengte Tensile Strength MD Höchstzugkraft Länge	27,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte Tensile Strength CMD Höchstzugkraft Breite	22,3 kN/m	DIN EN-ISO 10319

- De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief, gebaseerd op testrapport Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e van Kiwa GmbH (TBU), Greven, Duitsland.
- The data are average values and indicative, based on the test report Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e from Kiwa GmbH (TBU), Greven, Germany.
- Die angegebenen Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ, basiert auf Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e durch Kiwa GmbH (TBU), Greven, Deutschland.